

أورينت

رواد صناعة البويات منذ عام ١٩٤٦

نشرة البيانات الفنية بويه بردورة



وصف المنتج: بويه بردورة هو دهان لاكميه (زيتى) مصنع من أجود أنواع الراتنجات الصناعية، والملونات والاضافات الخاصة مقاومة للاحتكاك

الخواص: بويه بردورة مصنعة من راتنجات صناعية وإضافات وملونات عالية الجودة

أماكن الإستخدام: تستخدم فى دهان البردورة

- المميزات:**
- دهان مط (مطفا)
 - ذو قوة تخبئة ممتازة
 - سهل التطبيق

المعلومات الفنية:

نوع المنتج	طلاء زيتى
الرابط	راتنج الكيدى
الألوان	ابيض وحسب الكارته الخاصة بشركه اورينت
الجفاف	الجفاف الابتدائى: ٤٥-٦٠ دقيقة الجفاف النهائى: ٨-١٠ ساعات * درجة الحرارة والرطوبة وسمك طبقة الدهان وعدد طبقات الدهان تؤثر على وقت الجفاف
محتوى المواد الصلبة بالحجم	٥٠ ± ٣ %
محتوى المواد الصلبة بالوزن	٧٥ ± ٣ %

المعلومات الفنية :	الوزن النوعي
ASTM D1475-98 ٣ ± ١,٥٠ جم/سم ^٣	اللزوجة عند حرارة ٢٥ سليزيوس ورطوبة ٥٠ %
ASTM D562-2001 ٥ ± ١,٥ كريس	التخفيف
النفط بحد اقصى ١٠ %	التخزين والصلاحية
٢٤ شهر من الإنتاج، على أن يتم تخزينه في العبوات الأصلية السليمة في ظروف التخزين الملائمة وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة	المواصفات
مطابق للمواصفة الداخليه رقم ٧١١ لشركة اورينت طبقا للقرار الوزارى رقم ١٨١ لعام ١٩٩٦	

تعليمات التطبيق : يجب أن يكون الأجواء خالية من الأتربة والشوائب أثناء التطبيق والجفاف

أدوات التطبيق :

- يتم التطبيق باستخدام الروله او الفرشاة
- يتم تنظيف الادوات بالنفط المعدنى

تجهيز السطح :

- يجب أن يكون السطح جافاً ونظيفاً ومتجانساً وخالياً من الشحوم والغبار
- يجب إزالة أي تلوث قبل التطبيق
- ألا تقل درجة حرارة السطح عن ٥ درجات مئوية أثناء التطبيق

نظام التطبيق الموصى به ومعدل الانتشار:

معدل الفرد	سطح جديد	عدد طبقات الدهان	نوع السطح	المنتج
6 m ² /L	✓	ط. أولى		بويه بردورا

ملاحظات: • سمك الفيلم الرطب ١٠٠ - ١٢٠ ميكرومتر (يتم حساب سمك الفيلم كمتوسط وقد يختلف)



السلامة والصحة:

- تجنب ملامسة المادة للعين والجلد.
- للمزيد من المعلومات برجاء مراجعة نشرة السلامة الفنية للمنتج



ملاحظات:

- المعلومات المذكورة في هذه النشرة تركز على الأبحاث المعملية، والعمل الميداني والتطبيق
- يتم بيع جميع منتجات الشركة بناء على الشروط الثابتة للبيع والمتوفرة عند الطلب
- المعلومات مرتكزة على الحالة المعرفية الحالية لشركة أورينت بهدف إعطاء فكرة عامة عن المنتج وطريقة الاستخدام
- للمزيد من www.orient-paints.com او الاتصال على ١٩٨٤٢.
- المعلومات برجاء زيارة موقعنا

ورقه البيانات هذه تلغي ما سبق اصدارة لهذا المنتج / تاريخ الاصدار : ديسمبر ٢٠٢١