



وصف المنتج:

ستاييل سيلر ١٢١ هو منتج مائي يتغلغل بعمق داخل الاسطح الاسمنتية و الجيسية المختلفة

ستاييل سيلر ١٢١ يقوم بربط جزيئات السطح ليعطي اساس قوى للدهانات و يقلل من معدلات إستهلاك الدهان

الخواص:

ستاييل سيلر ١٢١ مصنوع من راتنجات الأكريليك البوليمر المائي

أسطح الاستخدام: يعتبر ستاييل سيلر ١٢١ مناسباً للاستخدام في مختلف الأجزاء الداخلية والأسطح الأسمنتية

ستاييل سيلر ١٢١ مناسب لتجهيز الأسطح الخرسانية القديمة غير المدهونة سابقاً

المميزات:

- سهل الاستخدام
- تخفيف ممتاز
- قوة اختراقه في المونة لا تزيد عن اسم
- يقلل من انبعاث الأملاح والقلوية السطحية واستخدام
- المنتج النهائي
- صديق للبيئة

المعلومات الفنية:

لاتكس برايمر سيلر	نوع المنتج
كوبوليمر أكريليك	الرابط
ابيض	الألوان
وقت الجفاف الأولي ١-٢ ساعة زمن إعادة الطلاء: ٦ ساعات الجفاف النهائي: ٢٤ ساعات * يتأثر زمن الجفاف بدرجة الحرارة والرطوبة وسمك طبقة الدهان وعدد طبقات الدهان	الجفاف
٣٩ ± ٣ %	محتوى المواد الصلبة بالحجم

المعلومات الفنية :

٦٢ ± ٣ %	محتوى المواد الصلبة بالوزن
ASTM D1475-98 ٣ /سم/جم ١.٥٨ ± ٠.٣	الوزن النوعي
ASTM D562-2001 ٣ /سم/جم ١٣٠ ± ٥ كريس	اللزوجة عند حرارة ٢٥ سليزيوس ورطوبة ٥٠ %
بحد اقصى ١٥% بالماء	التخفيف
٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج، على أن يتم تخزينه في العبوات الأصلية السليمة في ظروف التخزين الملائمة و بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة	التخزين والصلاحية
مطابق للمواصفة القياسية لشركة اورينت رقم ١٢١	المواصفات

تعليمات التطبيق :

يجب أن يكون الأجواء خالية من الأتربة والشوائب أثناء التطبيق والجفاف

أدوات التطبيق :

يتم التطبيق باستخدام الرول والفرشاة او مسدس الرش

فتحة الفوهة: ٠.١٥ - ٠.٢١ بوصة
ضغط الفوهة: ١٤٠ - ١٩٠ كجم/سم^٢ (٢١٠٠ رطل لكل بوصة مربعة)
زاوية الرش: ٢٥ - ٦٥ °

تجهيز السطح

- يجب أن يكون السطح جافاً ونظيفاً ومتجانساً وخالياً من الشحوم والغبار
- يجب إزالة أي تلوث قبل التطبيق
- ألا تقل درجة حرارة السطح عن ٥ درجات مئوية

نظام التطبيق الموصى به ومعدل الانتشار:

معدل الفرد	الواح جيسوم	معدل الفرد	سطح جديد	عدد طبقات الدهان	نوع السطح المنتج
14 m ² /L	✓	12 m ² /L	✓	ط. أولى	ستايل سيلر ١٢١

- ملاحظات:**
- فى حال وجود شقوق عميقة يجب إستخدام معجون كراك فيلر ٢٥٥
 - فى حال دهان أسطح سبق دهانها بمنتجات مائية يجب أن يكون السطح جاف وخالى من الشوائب قبل التطبيق



السلامة والصحة :

- تجنب ملامسة المادة للعين والجلد .
للمزيد من المعلومات برجاء مراجعة نشرة
السلامة الفنية للمنتج



ملاحظات:

- المعلومات المذكورة في هذه النشرة تركز على الأبحاث
المعملية، والعمل الميداني والتطبيق
- يتم بيع جميع منتجات ال ر شبكة بناء على ال ر شوط الثابتة للبيع
والمتوفرة عند الطلب
- المعلومات مرتكزة على الحالة المعرفية الحالية لشركة أورينت
بهدف إعطاء فكرة عامة عن المنتج وطريقة الاستخدام
- للمزيد من www.orient-paints.com او الاتصال على ١٩٨٤٢ .
المعلومات برجاء زيارة موقعنا



ورقه البيانات هذه تلغي ما سبق اصداره لهذا المنتج

تاريخ الاصدار : يناير ٢٠٢٥