



**وصف المنتج:** كريتال مط ٤٢٢ هو دهان لاكمية (زيتي) عالي اللمعة ذو جودة ممتازة مصنع من أجود أنواع الراتنجات الصناعية، والملونات والإضافات الخاصة، تم تصنيع كريتال مط ٤٢٢ ليعطي ميزة ثبات اللون والتغطية العالية

**الخواص:** كريتال مط ٤٢٢ مصنع من راتنجات صناعية، وملونات وإضافات عالية الجودة

**أماكن الإستخدام:** كريتال مط ٤٢٢ مثالي للاستخدامات على الأسطح الخشبية والمعدنية، أو على الخرسانة أو المحارة الجديدة والسابق طلائها، (بعد استخدام البرايمر)

- المميزات:**
- مقاومة عالية للاصفرار (للون الابيض)
  - معدل تغطية مرتفع
  - مقاوم للعوامل الجوية
  - سهل الصنفرة
  - صلابة عالية

### المعلومات الفنية:

نوع المنتج	طلاء مط زيتي
الرابط	راتنج ألكيدي
الألوان	ابيض وألوان طبقا كارتة أورينت
الجفاف	وقت الجفاف الأولي ٤٥ الى ٦٠ دقيقة الجفاف النهائي: ١٦ ساعه درجة الحرارة والرطوبة وسمك طبقة الدهان وعدد طبقات * الدهان تؤثر على وقت الجفاف
محتوى المواد الصلبة بالحجم	٦٠ ± ٣ %
محتوى المواد الصلبة بالوزن	٧٩ ± ٣ %

### المعلومات الفنية :

ASTM D1475-98	١.٦٣ ± ٠.٣ جم/سم <sup>٣</sup>	الوزن النوعي
ASTM D562-2001	٥±١٥ كربس	اللزوجة عند حرارة ٢٥ سليزيوس ورطوبة ٥٠ %
بحد اقصى ١٠% بالنفط		التخفيف
٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج، على أن يتم تخزينه في العبوات الأصلية السليمة في ظروف التخزين الملائمة وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة		التخزين والصلاحية
مطابق للمواصفة القياسية المصرية رقم ٨٥٦٣ / ٢٠٢٢ (صنف ٢)		المواصفات

### تعليمات التطبيق :

يجب أن يكون الأجواء خالية من الأتربة والشوائب أثناء التطبيق والجفاف

### أدوات التطبيق :

يتم التطبيق باستخدام الرول والفرشاة او مسدس الرش

فتحة الفوهة: ٠.١٥ - ٠.٢١ بوصة

ضغط الفوهة: ١٤٠ - ١٩٠ كجم/سم<sup>٢</sup> (٢١٠ رطل لكل بوصة مربعة)

زاوية الرش: ٢٥ - ٦٥ °

### تجهيز السطح

- يجب أن يكون السطح جافاً ونظيفاً ومتجانساً وخالياً من الشحوم والغبار
- يجب إزالة أي تلوث قبل التطبيق
- ألا تقل درجة حرارة السطح عن ٥ درجات مئوية أثناء التطبيق

### نظام التطبيق الموصى به ومعدل الانتشار:

معدل الفرد	اسطح خشبية و معدنية	معدل الفرد	اسطح قديمة تم دهانها بدهان مائي	معدل الفرد	اسطح قديمة تم دهانها بدهان زيتي	معدل الفرد	سطح جديد	عدد طبقات الدهان	نوع السطح المنتج
14 m <sup>2</sup> / Kg *	✓							ط. أولى	ستايل برايمر
						12 m <sup>2</sup> /L	✓	ط. أولى	ستايل سيلر ١٢١
						2.5 m <sup>2</sup> / kg	✓	ط. أولى	معجون ستايل بلس ٢٠٠
						3.75 m <sup>2</sup> / kg	✓	ط. ثانية	معجون ستايل بلس ٢٠٠
						5 m <sup>2</sup> / kg	✓	ط. ثالثة	معجون ستايل بلس ٢٠٠
10 m <sup>2</sup> / kg *	✓	12 m <sup>2</sup> / kg	✓			12 m <sup>2</sup> / kg	✓	ط. أولى	كريتال مط ٤٢٢
12 m <sup>2</sup> / kg #	✓							ط. ثانية	كريتال مط ٤٢٢

### ملاحظات:

- فى حالة الشقوق، يستخدم كراك فيلر ٢٥٥
- بالنسبة للأسطح القديمة المطلية بالطلاء المستحلب واللاكيهات، قم بتنظيف وإزالة الغبار قبل التطبيق
- سمك الفيلم الرطب ٩٠ - ١٢٠ ميكرومتر (يتم حساب سمك الفيلم كمتوسط وقد يختلف)
- سمك الفيلم الجاف ٣٠ - ٤٠ ميكرون (يتم حساب سمك الفيلم كمتوسط وقد يختلف)
- \* وش أول مخفف بنسبة (٢٠ - ٢٥ ٪) على الخشب
- #بطانة على المعجون



### السلامة والصحة:

- تجنب ملامسة المادة للعين والجلد .
- للمزيد من المعلومات برجاء مراجعة نشرة السلامة الفنية للمنتج



### ملاحظات:

- المعلومات المذكورة في هذه النشرة تركز على الأبحاث العملية، والعمل الميداني والتطبيق
- يتم بيع جميع منتجات الشركة بناء على الشروط الثابتة للبيع والمتوفرة عند الطلب
- المعلومات مرتكزة على الحالة المعرفية الحالية لشركة أورينت بهدف إعطاء فكرة عامة عن المنتج وطريقة الاستخدام
- للمزيد من [www.orient-paints.com](http://www.orient-paints.com) او الاتصال على ١٩٨٤٢ .
- المعلومات برجاء زيارة موقعنا



ورقة البيانات هذه تلغي ما سبق اصداره لهذا المنتج

تاريخ الاصدار : يناير ٢٠٢٥