



#### وصف المنتج:

**إملتكس ٣٠١** هو طلاء زخرفي مصنع من أجود أنواع الأكريليك جاهز للاستخدام الداخلي والخارجي لجميع الأسطح وأنواع الحوائط

**إملتكس ٣٠١** متعدد الاستخدامات ويمكن تطبيقه مع العديد من الأدوات والرولات الديكورية المختلفة للحصول على العديد من أشكال التشطيبات،  
**إملتكس ٣٠١** يعطي سطح أبيض جذاب ويغطي الشقوق والجبس

**إملتكس ٣٠١** سهل الاستخدام وله تأثيرات إبداعية مختلفة

#### الخواص:

تم تصنيع منتج **إملتكس ٣٠١** من أكريليك ومواد مألوفة عالية الجودة

**أماكن الإستخدام:** **إملتكس ٣٠١** مناسب للاستخدام على مختلف أنواع الأسطح القديمة والجديدة كالأسطح الأسمنتية، ألواح الجبس، الخرسانة المسلحة، الخشب... إلخ

#### المميزات:

- سهل الاستخدام
- التصاق عالي
- قوة تخبئة عالية
- تشطيبات مختلفة حسب الأدوات المستخدمة
- صديق للبيئة

#### المعلومات الفنية:

|                                                                                                                                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| دهان زخرفي                                                                                                                                                         | نوع المنتج                 |
| أكريليك كوبوليمر                                                                                                                                                   | الرابط                     |
| أبيض ويمكن تلوينه                                                                                                                                                  | الألوان                    |
| وقت الجفاف الأولي ١-٢ ساعة<br>زمن إعادة الطلاء: ٦ ساعات<br>الجفاف النهائي: ١٨ ساعة<br>* يتأثر زمن الجفاف بدرجة الحرارة والرطوبة وسمك طبقة الدهان وعدد طبقات الدهان | الجفاف                     |
| ٥٩ ± ٣%                                                                                                                                                            | محتوى المواد الصلبة بالحجم |



المعلومات الفنية :

|                                                                                                                                     |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ٧٨ ± ٣ %                                                                                                                            | محتوى المواد<br>الصلبة بالوزن |
| ١.٨٦ ± ٣ جم/سم <sup>٣</sup> / ASTM D1475-98                                                                                         | الوزن النوعي                  |
| بحد أقصى ١٥% بالماء                                                                                                                 | التخفيف                       |
| ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج، على أن يتم تخزينه في العبوات<br>الأصلية السليمة في ظروف التخزين<br>الملائمة و بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة | التخزين والصلاحية             |
| مطابق للمواصفة القياسية المصرية رقم ٢٠٦/٥١٣٥                                                                                        | المواصفات                     |

تعليمات التطبيق :

يجب أن يكون الأجواء خالية من الأتربة والشوائب أثناء التطبيق والجفاف

أدوات التطبيق :

يتم التطبيق باستخدام الرول والفرشاة او مسدس الرش

فتحة الفوهة: ٠.١٥ - ٠.٢١ بوصة  
ضغط الفوهة: ١٤٠ - ١٩٠ كجم/سم<sup>٢</sup> (٢١٠٠ رطل لكل بوصة مربعة)  
زاوية الرش: ٢٥° - ٦٥°

تجهيز السطح

- يجب أن يكون السطح جافاً ونظيفاً ومتجانساً وخالياً من الشحوم والغبار
- يجب إزالة أي تلوث قبل التطبيق
- ألا تقل درجة حرارة السطح عن ٥ درجات مئوية



### نظام التطبيق الموصى به ومعدل الانتشار:

| نوع السطح      | المنتج   | عدد طبقات الدهان | سطح جديد                              | معدل الفرد | الواح جيسوم | معدل الفرد                            | اسطح قديمة تم دهانها بواسطة دهان زيتي | معدل الفرد                            |
|----------------|----------|------------------|---------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ستابل سيلر ١٢١ | ط. أولى  | ✓                | 12 m <sup>2</sup> /L                  |            |             |                                       |                                       |                                       |
| سوبر سيل       | ط. أولى  |                  |                                       |            | ✓           | 14 m <sup>2</sup> /L                  | ✓                                     | 14 m <sup>2</sup> /L                  |
| إملتكس ٣٠١     | ط. أولى  | ✓                | 1 m <sup>2</sup> / kg Smooth effect   |            | ✓           | 1 m <sup>2</sup> / kg Smooth effect   | ✓                                     | 1 m <sup>2</sup> / kg Smooth effect   |
| إملتكس ٣٠١     | ط. ثانية | ✓                | 0.6 m <sup>2</sup> / kg medium effect |            | ✓           | 0.6 m <sup>2</sup> / kg medium effect | ✓                                     | 0.6 m <sup>2</sup> / kg medium effect |
| إملتكس ٣٠١     | ط. ثالثة | ✓                | 0.4 m <sup>2</sup> / kg rough effect  |            | ✓           | 0.4 m <sup>2</sup> / kg rough effect  | ✓                                     | 0.4 m <sup>2</sup> / kg rough effect  |

- ملاحظات:**
- في حال وجود شقوق عميقة يجب إستخدام معجون كراك فيلر ٢٥٥
  - في حال دهان أسطح سبق دهانها بمنتجات مائية يجب أن يكون السطح جاف وخالي من الشوائب قبل التطبيق
  - في حال دهان أسطح سبق دهانها بمنتجات لأكية يجب أن يكون السطح جاف وخالي من الشوائب قبل التطبيق
  - معدلات الفرد تم حسابها على اساس سمك طبقة الدهان اثناء الدهان ٩٠ - ١٢٠ ميكرون (معدلات الفرد يمكن أن تختلف طبقا لسمك طبقة الدهان)
  - معدلات الفرد تم حسابها على اساس سمك طبقة الدهان الجافة ٣٠ - ٤٠ ميكرون (معدلات الفرد يمكن أن تختلف طبقا لسمك طبقة الدهان)



### السلامة والصحة :

- تجنب ملامسة المادة للعين والجلد .
- للمزيد من المعلومات برجاء مراجعة نشرة السلامة الفنية للمنتج



### ملاحظات:

- المعلومات المذكورة في هذه النشرة تركز على الأبحاث العملية، والعمل الميداني والتطبيق
- يتم بيع جميع منتجات ال ر شبكة بناء على ال ر شروط الثابتة للبيع والمتوفرة عند الطلب
- المعلومات مرتكزة على الحالة المعرفية الحالية لشركة أورينت
- يهدف إعطاء فكرة عامة عن المنتج وطريقة الاستخدام
- للمزيد من [www.orient-paints.com](http://www.orient-paints.com) أو الاتصال على ١٩٨٤٢ .
- المعلومات برجاء زيارة موقعنا



ورقه البيانات هذه تلغي ما سبق اصداره لهذا المنتج

تاريخ الاصدار : يناير ٢٠٢٠