

أورينت

رواد صناعة البويات منذ عام ١٩٤٦

نشرة البيانات الفنية ستايل ٣٣٣



وصف المنتج:

ستايل ٣٣٣ هو دهان أكريليك مط للاستخدام الداخلي

ستايل ٣٣٣ يتميز بمعدل الاستهلاك المنخفض ومتوفر باللون الأبيض ويمكن استخدامه على مختلف أنواع الأسطح

الخواص:

تم تصنيع **ستايل ٣٣٣** من راتنجات أكريليك كوبوليمر عالية الجودة، مع المواد المألوفة والملونات لضمان ثبات المنتج ومقاومته للغسيل

أماكن الإستخدام: دهان **ستايل ٣٣٣** مناسب للاستخدام على مختلف أنواع الأسطح القديمة والجديدة وألواح الجبسون بورد، وجميع أنواع الخرسانة والأسطح الخشبية

دهان **ستايل ٣٣٣** منتج مناسب جدا كبطانة قبل الدهان للمنازل والفيلات، الأماكن الترفيحية، المكاتب، الفنادق...إلخ

المميزات:

- دهان مط عالي الجودة
- مقاوم للإصفرار
- بياض ناصع
- معدل استهلاك قليل
- معدل تغطية عالي
- مقاوم للغسيل

المعلومات الفنية:

دهان بلاستيك مط	نوع المنتج
كوبوليمر أكريليك	الرابط
ابيض ويمكن تلوينه	الألوان
وقت الجفاف الأولي ٣٠ - ٤٠ دقيقة زمن إعادة الطلاء: ٤ ساعات الجفاف النهائي: ٢٤ ساعة * درجة الحرارة والرطوبة وسمك طبقة الدهان وعدد طبقات الدهان تؤثر على وقت الجفاف	الجفاف
٤٤ ± ٣ %	محتوى المواد الصلبة بالحجم

المعلومات الفنية :

٣ ± ٦٦ %	محتوى المواد الصلبة بالوزن
ASTM D1475-98 ٣ جم/سم ^٣ ١.٦٥ ± ٠.٣ %	الوزن النوعي
ASTM D562-2001 ٥±١٣٠ كريس	اللزوجة عند حرارة ٢٥ سليزيوس ورطوبة ٥٠%
بحد اقصى ١٥% بالماء	التخفيف
ASTM D2486-2000 مقاوم للغسيل	قابلية الغسيل
٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج، على أن يتم تخزينه في العبوات الأصلية السليمة في ظروف التخزين الملائمة و بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة	التخزين والصلاحية
مطابق للمواصفة القياسية المصرية رقم ١٥٣٩ / ٢٠٢١	المواصفات

تعليمات التطبيق :

يجب أن يكون الأجواء خالية من الأتربة والشوائب أثناء التطبيق والجفاف

أدوات التطبيق :

يتم التطبيق باستخدام الروول والفرشاة او مسدس الرش
فتحة الفوهة: ٠.١٥ - ٠.٢١ بوصة
ضغط الفوهة: ١٤٠ - ١٩٠ كجم/سم^٢ (٢١٠٠ رطل لكل بوصة مربعة)
زاوية الرش: ٢٥° - ٦٥°

تجهيز السطح

- يجب أن يكون السطح جافاً ونظيفاً ومتجانساً وخالياً من الشحوم والغبار
- يجب إزالة أي تلوث قبل التطبيق
- ألا تقل درجة حرارة السطح عن ٥ درجات مئوية أثناء التطبيق

نظام التطبيق الموصى به ومعدل الانتشار

معدل الفرد	سطح قديمة تم دهانها مع دهان زيتي	معدل الفرد	سطح قديمة تم دهانها مع دهان مائي	معدل الفرد	الواح جيسوم	معدل الفرد	سطح جديد	عدد طبقات الدهان	نوع السطح المنتج
						12 m ² /L	✓	ط. أولى	ستاييل سيلر ١٢١
				14 m ² /L	✓			ط. أولى	سوبر سيل
						2.5 m ² / kg	✓	ط. أولى	معجون ستاييل بلس ٢٠٠
						3.75 m ² / kg	✓	ط. ثانية	معجون ستاييل بلس ٢٠٠
						5 m ² / kg	✓	ط. ثالثة	معجون ستاييل بلس ٢٠٠
				2 m ² / kg	✓			ط. أولى	معجون اكريلك ١٠٠٠
				3.5 m ² / kg	✓			ط. ثانية	معجون اكريلك ١٠٠٠
12 m ² /L	✓							ط. أولى	كريتال مط ٤٢٢
8 m ² / kg	✓	8 m ² / kg	✓	6 m ² / kg	✓	6 m ² / kg	✓	ط. أولى	وايت كوت ٣٢٠
8 m ² / kg	✓	8 m ² / kg	✓	6 m ² / kg	✓	6 m ² / kg	✓	ط. أولى	ستاييل ٣٣٣
9 m ² / kg		9 m ² / kg		8 m ² / kg	✓	8 m ² / kg	✓	ط. ثانية	ستاييل ٣٣٣

- ملاحظات:**
- فى حال وجود شقوق عميقة يجب إستخدام معجون كراك فيلر ٢٥٥
 - فى حال دهان أسطح سبق دهانها بمنتجات مائية يجب أن يكون السطح جاف وخالى من الشوائب قبل التطبيق
 - فى حال دهان أسطح سبق دهانها بمنتجات لآقيه يجب أن يكون السطح جاف وخالى من الشوائب قبل التطبيق
 - معدلات الفرد تم حسابها على اساس سمك طبقة الدهان أثناء الدهان ٩٠ - ١٢٠ ميكرون (معدلات الفرد يمكن أن تختلف طبقا لسمك طبقة الدهان)
 - معدلات الفرد تم حسابها على اساس سمك طبقة الدهان الجافة ٣٠ - ٤٠ ميكرون (معدلات الفرد يمكن أن تختلف طبقا لسمك طبقة الدهان)



السلامة والصحة :

- تجنب ملامسة المادة للعين والجلد .
- للمزيد من المعلومات برجاء مراجعة نشرة السلامة الفنية للمنتج



ملاحظات:

- المعلومات المذكورة في هذه النشرة تركز على الأبحاث العملية، والعمل الميداني والتطبيق
- يتم بيع جميع منتجات ال ر شركة بناء على ال ر شوط الثابتة للبيع والمتوفرة عند الطلب
- المعلومات مرتكزة على الحالة المعرفية الحالية لشركة أورينت بهدف إعطاء فكرة عامة عن المنتج وطريقة الاستخدام
- للمزيد من www.orient-paints.com او الاتصال على ١٩٨٤٢ .
- المعلومات برجاء زيارة موقعنا