



وصف المنتج: ورنيش الأكريليك ١٣٣ هو جيل جديد من الورنيش الشفاف مصمم لزيادة مقاومة إلتصاق الغبار

على الدهانات الخارجية ورنيش أكريليك ١٣٣ له مقاومة عالية للعوامل الجوية ومقاوم للاصفرار

الخواص: ورنيش الأكريليك ١٣٣ مصنوع من راتنجات الأكريليك كوبوليمر

أماكن الإستخدام: ورنيش اكريليك ١٣٣ مناسب للواجهات الخارجية

ورنيش أكريليك ١٣٣ مثالي للمناطق الصناعية، المكاتب والمستشفيات ومشاريع الإسكان وخاصة تلك القريبة من المناطق المليئة بالأتربة

- المميزات:**
- سهل الاستخدام مع معدل انتشار عالي
 - مقاوم للإصفرار
 - مقاومة لتراكم الغبار
 - مقاومه ممتازة للظروف الجوية
 - صديق للبيئة

المعلومات الفنية:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ورنيش لاتكس | نوع المنتج |
| كوبوليمر أكريليك | الرابط |
| شفاف | الألوان |
| وقت الجفاف الأولي ١-٢ ساعة زمن إعادة الطلاء: ٣-٤ ساعات الجفاف النهائي: ٦ ساعات *يتأثر زمن الجفاف بدرجة الحرارة والرطوبة وسمك طبقة الدهان وعدد طبقات الدهان | الجفاف |
| ٣ ± ٢٤% | محتوى المواد الصلبة بالحجم |

المعلومات الفنية :

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ٢٣ ± ٣ % | محتوى المواد الصلبة بالوزن |
| ASTM D1475-98 ٣ / سم / سم ٠,٣ ± ١ | الوزن النوعي |
| ASTM D562-2001 ٥ ± ١١٥ كريس | اللزوجة عند حرارة ٢٥ سليزيوس ورطوبة ٥٠ % |
| بحد اقصى ٢٠ % بالماء | التخفيف |
| ASTM D523-14 ٧٥ عند ٦٠ ° | اللمعة |
| ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج، على أن يتم تخزينه في العبوات الأصلية السليمة في ظروف التخزين الملائمة و بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة | التخزين والصلاحية |
| مطابق للمواصفة القياسية الشركة اورينت رقم ١٣٣ | المواصفات |

تعليمات التطبيق :

يجب أن يكون الأجواء خالية من الأتربة والشوائب أثناء التطبيق والجفاف

أدوات التطبيق :

يتم التطبيق باستخدام الرول والفرشاة او مسحس الرش

فتحة الفوهة: ٠,١٥ - ٠,٢١ بوصة
ضغط الفوهة: ١٤٠ - ١٩٠ كجم/سم^٢ (٢١٠٠ رطل لكل بوصة مربعة)
زاوية الرش: ٢٥ - ٦٥ °

تجهيز السطح

- يجب أن يكون السطح جافاً ونظيفاً ومتجانساً وخالياً من الشحوم والغبار
- يجب إزالة أي تلوث قبل التطبيق
- ألا تقل درجة حرارة السطح عن ٥ درجات مئوية أثناء التطبيق

نظام التطبيق الموصى به ومعدل الانتشار:

| معدل الفرد | سطح قديمة تم دهانها مع دهان مائي | معدل الفرد | سطح قديمة تم دهانها مع دهان مائي | معدل الفرد | الواح جيسوم | معدل الفرد | سطح جديد | عدد طبقات الدهان | نوع السطح المنتج |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|----------|------------------|---------------------|
| | | | | | | 12 m ² /L | ✓ | ط. أولى | ستايل سيلر ١٢١ |
| | | | | 14 m ² /L | ✓ | | | ط. أولى | سوبر سيل |
| | | | | | | 2.5 m ² / kg | ✓ | ط. أولى | معجون ستايل بلس ٢٠٠ |
| | | | | | | 3.75 m ² / kg | ✓ | ط. ثانية | معجون ستايل بلس ٢٠٠ |
| | | | | | | 5 m ² / kg | ✓ | ط. ثالثة | معجون ستايل بلس ٢٠٠ |
| | | 12 m ² / kg | | 2 m ² / kg | ✓ | | | ط. أولى | معجون اكريلك ١٠٠٠ |
| | | | | 3.5 m ² / kg | ✓ | | | ط. ثانية | معجون اكريلك ١٠٠٠ |
| | | | | | | | | ط. أولى | كريتال مط ٤٢٢ |
| | | 7 m ² / Kg | ✓ | 5 m ² / Kg | ✓ | 6 m ² / Kg | ✓ | ط. أولى | ستايل ٣٣٣ |
| 11 m ² / L | ✓ | 15 m ² / L | ✓ | 11 m ² / L | ✓ | 12 m ² / L | ✓ | ط. أولى | هاى بلاست مط ٧٥٥ |
| | | | | 13 m ² / L | ✓ | 14 m ² / L | ✓ | ط. ثانية | هاى بلاست مط ٧٥٥ |
| 12 m ² / L | ✓ | 13 m ² / L | ✓ | 11 m ² / L | ✓ | 12 m ² / L | ✓ | ط. أولى | ورنيش اكريلك ١٣٣ |

ملاحظات:

- فى حال وجود شقوق عميقة يجب إستخدام معجون كراك فيلر ٢٥٥
- فى حال دهان أسطح سبق دهانها بمنتجات مائية يجب أن يكون السطح جاف وخالى من الشوائب قبل التطبيق .
- فى حال دهان أسطح سبق دهانها بمنتجات لأكية يجب أن يكون السطح جاف وخالى من الشوائب قبل التطبيق .
- معدلات الفرد تم حسابها على اساس سمك طبقة الدهان اثناء الدهان ٩٠ - ١٢٠ ميكرون (معدلات الفرد يمكن أن تختلف طبقا لسمك طبقة الدهان)
- معدلات الفرد تم حسابها على اساس سمك طبقة الدهان الجافة ٣٠ - ٤٠ ميكرون (معدلات الفرد يمكن أن تختلف طبقا لسمك طبقة الدهان)



السلامة والصحة :

- تجنب ملامسة المادة للعين والجلد .
- للمزيد من المعلومات برجاء مراجعة نشرة السلامة الفنية للمنتج



ملاحظات:

- المعلومات المذكورة في هذه النشرة تركز على الأبحاث العملية، والعمل الميداني والتطبيق
- يتم بيع جميع منتجات ال ر شركة بناء على ال ر شوط الثابتة للبيع والمتوفرة عند الطلب
- المعلومات مرتكزة على الحالة المعرفية الحالية لشركة أورينت بهدف إعطاء فكرة عامة عن المنتج وطريقة الاستخدام
- للمزيد من www.orient-paints.com او الاتصال على ١٩٨٤٢ .
- المعلومات برجاء زيارة موقعنا