



وصف المنتج: ستاييل لاكميه ٤١١ هو دهان لاكميه (زيتي) مصنع من أجود أنواع الراتنجات الصناعية والملونات والإضافات الخاصة تم تصنيع ستاييل لاكميه ٤١١ ليعطى ميزة ثبات اللون

الخواص: ستاييل لاكميه ٤١١ مصنع من راتنجات صناعية، وملونات وإضافات عالية الجودة

أماكن الإستخدام: ستاييل لاكميه ٤١١ مثالي للاستخدامات على الأسطح الخشبية والمعدنية، أو على الخرسانة، أو المحارة الجديدة والسابق طلائها، (بعد استخدام البرايمر)

- المميزات:**
- معدل تغطية جيد
 - بياض ناصع للون الابيض
 - سهوله الاستخدام
 - صلابة عالية

المعلومات الفنية:

طلاء زيتي لامع	نوع المنتج
راتنج ألكيدي	الرابط
ابيض وألوان طبقا كارتة أورينت	الألوان
وقت الجفاف الأولي ٤ - ٥ ساعة الجفاف النهائي: ١٨ - ٢٤ ساعة درجة الحرارة والرطوبة وسمك طبقة الدهان وعدد طبقات * الدهان تؤثر على وقت الجفاف	الجفاف
٣ ± ٥٢ %	محتوى المواد الصلبة بالحجم
٣ ± ٦٨ %	محتوى المواد الصلبة بالوزن

المعلومات الفنية :

ASTM D1475-98 ٣ / سم / جم ± ٠,٣ ١,١٩ - ١,١٠	الوزن النوعي
ASTM D562-2001 ٥±١٢٠ كبرس	اللزوجة عند حرارة ٢٥ سليزيوس ورطوبة ٥٠ %
بحد اقصى ١٠% بالنفط	التخفيف
٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج، على أن يتم تخزينه في العبوات الأصلية السليمة في ظروف التخزين الملائمة وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة	التخزين والصلاحية
مطابق للمواصفة القياسية المصرية رقم ٨٥٦٣ / ٢٠٢٢٢ (صنف ٢)	المواصفات

تعليمات التطبيق :

يجب أن يكون الأجواء خالية من الأتربة والشوائب أثناء التطبيق والجفاف

أدوات التطبيق :

يتم التطبيق باستخدام الرول والفرشاة او مسدس الرش

فتحة الفوهة: ٠,١٥ - ٠,٢١ بوصة

ضغط الفوهة: ١٤٠ - ١٩٠ كجم/سم^٢ (٢١٠ رطل لكل بوصة مربعة)

زاوية الرش: ٢٥ - ٦٥ °

تجهيز السطح

- يجب أن يكون السطح جافاً ونظيفاً ومتجانساً وخالياً من الشحوم والغبار
- يجب إزالة أي تلوث قبل التطبيق
- ألا تقل درجة حرارة السطح عن ٥ درجات مئوية أثناء التطبيق

نظام التطبيق الموصى به ومعدل الانتشار:

معدل الفرد	اسطح خشبية و معدنية	معدل الفرد	اسطح قديمة تم دهانها بدهان مائي	معدل الفرد	اسطح قديمة تم دهانها بدهان زيتي	معدل الفرد	سطح جديد	عدد طبقات الدهان	نوع السطح المنتج
14 m ² / Kg @								ط. أولى	ستايل برايمر
						12 m ² /L	✓	ط. أولى	ستايل سيلر ١٢١
						2.5 m ² / kg	✓	ط. أولى	معجون ستايل بلس ٢٠٠
						3.75 m ² / kg	✓	ط. ثانية	معجون ستايل بلس ٢٠٠
						5 m ² / kg	✓	ط. ثالثة	معجون ستايل بلس ٢٠٠
10 m ² / Kg *	✓	12 m ² / L				12 m ² / kg	✓	ط. أولى	كريتال مط ٤٢٢
12 m ² / Kg #	✓							ط. ثانية	كريتال مط ٤٢٢
10 m ² / kg	✓	22 m ² / L	✓	22 m ² / L	✓	12 m ² / L	✓	ط. أولى	ستايل لاكميه E11
19 m ² / L	✓	19 m ² / L	✓			19 m ² / L	✓	ط. ثانية	ستايل لاكميه E11

ملاحظات:

- في حالة الشقوق، يستخدم كراك فيلر ٢٥٥
- بالنسبة للأسطح القديمة المطلية بالطلاء المستحلب، قم بتنظيف وإزالة الغبار قبل التطبيق
- بالنسبة للأسطح القديمة المطلية بطلاء المينا الرملي وإزالة الغبار قبل التطبيق
- سمك الفيلم الرطب ٩٠ - ١٢٠ ميكرومتر (يتم حساب سمك الفيلم كمتوسط وقد يختلف)
- سمك الفيلم الجاف ٣٠ - ٤٠ ميكرون (يتم حساب سمك الفيلم كمتوسط وقد يختلف)
- @ يستخدم للأسطح المعدنية فقط
- * وش أول مخفف بنسبة (٢٠ - ٢٥%) على الخشب للأسطح الخشبية فقط
- # بطانة على المعجون للأسطح الخشبية فقط



السلامة والصحة:

- تجنب ملامسة المادة للعين والجلد .
- للمزيد من المعلومات برجاء مراجعة نشرة السلامة الفنية للمنتج



ملاحظات:

- المعلومات المذكورة في هذه النشرة تركز على الأبحاث العملية، والعمل الميداني والتطبيق
- يتم بيع جميع منتجات الشركة بناء على الشروط الثابتة للبيع والمتوفرة عند الطلب
- المعلومات مرتكزة على الحالة المعرفية الحالية لشركة أورينت
- يهدف إعطاء فكرة عامة عن المنتج وطريقة الاستخدام
- للمزيد من www.orient-paints.com او الاتصال على ١٩٨٤٢ .
- المعلومات برجاء زيارة موقعنا

